



Огнеупорная мастика

БСТ МАСТИК

Огнестойкость



Удобство
применения



Экологичность



БСТ МАСТИК – огнеупорная алюмосиликатная мастика представляет собой высокотемпературный термостойкий клеевой состав, применяемый при монтаже огнезащитных плит БСТ БОРД.

Область применения



Предназначена для склеивания огнезащитных плит БСТ БОРД между собой, для удержания плиты БСТ БОРД на защищаемой поверхности, а также для заделки головок саморезов и соединительных швов.

БСТ МАСТИК в комплексе с плитами БСТ БОРД обеспечивает огнезащиту несущих строительных стальных, железобетонных конструкций, инженерных коммуникаций, узлов проходов кабельных линий, вентиляционных линий, кабельных коробов и противопожарных преград (стен, перегородок, межэтажных перекрытий и др.).

Предотвращает распространение опасных факторов пожара.

Преимущества



- Экологически безопасный продукт.
- Удобство в применении, не требует сложного оборудования для монтажа.
- В комплексе с плитами БСТ БОРД обеспечивает предел огнестойкости несущих металлоконструкций до 240 минут.

Технические характеристики

Наименование показателей	Значение показателей
Цвет	кремовый или светло-серый
Плотность, кг/м ³	1500
Массовая доля сухого остатка, %, не менее	40
Время высыхания, при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Температура нанесения, °С	от плюс 5 до плюс 60
Адгезионная прочность клеевого состава по ИСО 4624:2006, МПа, не менее	2,5
Теоретический расход, кг/м ²	0,75

Монтаж:

- Применять только при положительных температурах от плюс 5°С.
- Очистите поверхности, на которые наносится **БСТ МАСТИК**. Поверхности должны быть прочными, сухими и очищенными от пыли, грязи, масла. Запрещается наносить **БСТ МАСТИК** на грунтовочные покрытия на нитроцеллюлозной и битумной основах.
- Перед применением **БСТ МАСТИК** перемешивается механической мешалкой до однородного состояния.
- При помощи кисти или шпателя нанесите на одну из склеиваемых поверхностей **БСТ МАСТИК**.
- Прижмите и зафиксируйте склеиваемые материалы на 7-10 мин.
- После монтажа промыть все рабочие инструменты водой.

Упаковка:

- **БСТ МАСТИК** поставляется в герметичных полиэтиленовых ведрах ёмкостью по 10 кг, 20 кг и 30 кг

Хранение и транспортировка:

- **БСТ МАСТИК** должен храниться и транспортироваться при температуре не ниже плюс 5°С.
- Срок хранения **БСТ МАСТИК** в оригинальной не вскрытой упаковке составляет 12 месяцев со дня производства с учетом соблюдения условий хранения.

Информация предоставлена на основе практического применения и носит общий рекомендательный характер. Более подробную и актуальную информацию о материале можно получить у представителей ООО «БСТ».